



## DF 39 Dämmfilz DF 39 DUETT Dämmfilz

MW-EN 13162-T2-MU1-AF<sub>r</sub>5


Nicht brennbarer und hochkomprimierter Dämmfilz aus Recyclingglas zur Wärme- und Schalldämmung.

URSA GLASSWOOL DUETT sind Glaswolle-Dämmfilze mit einem Horizontalschnitt. Dadurch entstehen zwei Lagen mit gleichen Dicken, die gemeinsam oder einzeln verarbeitet werden können.

Produktart nach ÖNORM B 6000: MW-WL

Anwendungsbereiche:

- Dämmung für die Holzriegelbauweise,
- Decken- und Wandelemente in Leichtbauweise
- Oberste Geschossdecken (nicht begehbar)
- Abgehängte Decke im Innenbereich



Technische Eigenschaften	Daten	Einheit	Norm
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D$	0,039	W/(m·K)	ÖNORM EN 13162
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda$	0,040	W/(m·K)	DIN 4108-4
Brandverhalten Euroklasse	A1		ÖNORM EN 13501-1
Dickentoleranzklasse	T2		ÖNORM EN 13162
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl $\mu$	1		ÖNORM EN 12086
Strömungswiderstand AF <sub>r</sub>	≥ 5	kPa·s/m <sup>2</sup>	ÖNORM EN 29053
Glimmverhalten	keine Neigung zum kontinuierlichen Schwelen		ÖNORM EN 16733
Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10	DZ, DI, DAD-dk, WH, WTR		

Produkt	Dicke (mm)	Länge (mm)	Breite (mm)
DF 39 DUETT	50+50 (100)	2 x 7.500	1.200
	60+60 (120)	2 x 6.200	
	80+80 (160)	2 x 4.700	
DF 39	140	5.400	1.200
	180	4.200	
	200	3.700	
	220*	3.400	
	240	3.100	
	260*	2.900	
	280*	2.700	
300*	2.500		

\*auf Anfrage



Das Produkt entspricht der harmonisierten europäischen Produktnorm EN 13162. MPA Stuttgart (Identifikationsnummer 0672) hat die Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit des Produkttyps, die Erstinspektion und laufende Inspektionen des Herstellerwerkes und der werkseigenen Produktionskontrolle vorgenommen und das CE Zertifikat mit der Nummer 0672-CPR-0319 ausgestellt. MPA Stuttgart (benachrichtigtes Prüflabor Nr. D-ZE-11027-05-00) erstellte die Prüfberichte über die anderen erklärten Eigenschaften. Informationen zur Leistungserklärung (DoP) gemäß EU-Bauprodukteverordnung finden Sie unter [www.ursa.at](http://www.ursa.at) im Bereich Dokumentation und auf <https://.ursa.dop.com>. URSA Mineralwolle ist gesundheitlich unbedenklich und mit dem RAL-Gütezeichen „Erzeugnisse aus Mineralwolle“ und dem EUCER-Markenzeichen gemäß „Richtlinie 97/69/EG Anmerkung Q“ gekennzeichnet. URSA Mineralwolle kann nach sachgemäßer Verwendung und zerstörungsfreiem Ausbau als Dämmung wiederverwendet oder vollständig recycelt werden. Beim Umgang mit Dämmstoffen aus Mineralwolle sind die Piktogramme und Hinweise auf den jeweiligen Verpackungen zu beachten. Die technischen Informationen geben unseren derzeitigen Kenntnisstand und unsere Erfahrung wieder. Die beschriebenen Einsatzbereiche können besondere Verhältnisse des Einzelfalls nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung. Zertifiziert nach: ISO 9001, ISO 14001 Irrtümer, techn. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

